



AGENTES EXTINTORES – POLVO EXTINTOR ABC

NORMA UL 299

		QFIRE-75 (ABC 75)
Componentes Principales		Fosfato Mono Amónico y Sulfato Amónico
Contenido en MAP	%	75
Densidad aparente (*)	g/ml	≥ 0.70
Granulometría (*)		
Retenidos en 270 µm	%	9-21
Retenidos en 200 µm		9-21
Retenidos en 140 µm		9-17
Repelencia al agua (*)	%	≤2
Higroscopicidad (*)	%	Positivo
Estabilidad Térmica	°C	
Desde:		-60
Hasta:		+85

(*) Todos los productos están fabricados bajo la NORMA UL 299

Riesgos Físicos: No existe objeción toxicológica ni durante el manejo del producto ni durante su aplicación extintora. (Ensayo Ecotoxicológico EC₅₀)

Durabilidad: La durabilidad de los productos está garantizada durante un mínimo de 5 años, sin causar deformación alguna en sus propiedades siempre y cuando se manejen de forma adecuada y se respeten las indicaciones del fabricante en cuanto a su almacenamiento.

QUÍMICA 21, S.L. se reserva el derecho de cualquier posible modificación.